

Seire

SEIRE WP FAST PRIMER

Hızlı K rlenen Su Bazlı Epoksi Astar

Bir ok y zeye m kemmel yapışma

%6'ya kadar nemli y zeylerde uygulanabilir

3 saat sonra sonraki işleme geçebilme imkânı

Su bazlı, solventsiz ve düşük emisyonlu

İ  ve dıř mek nlarda, yatay ve dikey uygulamalarda

Su ve su buharına karřı ge irimsiz

SEIRE WP 500 ile Sistem  r n 

SEIRE PRODUCTS, S.L.
P.I. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34 - 36
19160 - Chiloches (Guadalajara)
T. +34 902 124 411
seire@seire.net

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. řti.
İstanbul Deri Organize Sanayi B lgesi
Desen Sok. No:14/A Tuzla / İstanbul
T : +90 (216) 394 01 14
F : +90 (216) 394 03 77
info@ardex.com.tr - www.ardex.com.tr

SEIRE WP FAST PRIMER

Hızlı Kürlenen Su Bazlı Epoksi Astar

Ürün İçeriği:

SEIRE WP FAST PRIMER, SEIRE WP 500 gibi ultra hızlı kürlenen döşeme ve su yalıtım sistemleri için özel olarak tasarlanmış, iç ve dış mekanlardaki yüzeylere mükemmel yapışma sağlayan, düşük emisyonlu ve solvent içermeyen su bazlı epoksi reçine astardır. SEIRE WP FAST PRIMER %6'ya kadar nem içeren yüzeylere yatay ve dikey olarak uygulanabilir. Kumla karıştırılabilir veya kumlanabilir, 3 saat sonra (20°C'de) ise bir sonraki işleme geçilebilir.

SEIRE WP FAST PRIMER kürlendikten sonra su geçişine, kimyasal maddelere, buz ve ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları:

- İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey uygulamalarda
- Emici olmayan yüzeyler (seramik, metal, ...) üzeri astar uygulamalarında
- Emici yüzeyler (beton, asfalt, ...) üzeri astar uygulamalarında
- %6'ya kadar nem içeren beton veya çimento esaslı yüzeylerdeki astar uygulamalarında

Alt Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyin çekme mukavemeti 1,5 N/mm²den fazla; sert, kuru, sağlam, toz, gres, şerbet kalıntıları vb. maddelerden ise arındırılmış olmalıdır. Nemli yüzeylerde uygulanabilir (maks. %6). Yapışmayı önleyici boya, kireç, harç, sıva ve yapıştırıcı kalıntıları gibi zayıf bölümler içermemelidir.

Alt yüzeyin durumuna bağlı olarak eğer gerekiyor ise zemin uygun kumlama, zımpara veya elmas makineleri ile hazır hale getirilmeli, kalıntılar elektrik süpürgesi ile yüzeyden temizlenmelidir.

Çatlak ve boşlukların tamir ve dolumu ARDEX A45, uygun bir ARDEX veya SEIRE ürünleri kullanılarak yapılmalıdır. Beton yüzeyde diferansiyel hareketlerin beklendiği (örneğin genleşme derzleri) derzler ve boşluklar dikkatlice kapatılmalıdır.

Metal yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalarda Sa2½ derecesine kadar kumlama yapılmalıdır. Uygun bir solvent ile son bir temizliğin yapılması tavsiye edilir. SEIREPOX WP FAST PRIMER'i uygulamadan önce solventin tamamen kurduğundan emin olunmalıdır.

Karışım:

SEIRE WP FAST PRIMER bileşenleri karıştırmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Sertleştirici (Bileşen B) reçine içerisine (Bileşen A) eklenir ve homojen bir kıvam alana kadar spiral karıştırıcı ile yavaş devirde karıştırılır. Reçinenin çok iyi karışması için en az 3 dakika karıştırılması çok önemlidir. Ambalajda kalan sertleştiricinin tamamen kullanılabilmesi için karışımdan bir miktar alınarak sertleştiricinin kabına boşaltılmalı, yaklaşık 30 saniye bu kap içerisinde karıştırılıp asıl karışım kabına tekrar geri alınmalıdır. Bu yöntem reçinenin tamamen reaksiyona girmesi ve malzeme kıvamının gerektiği gibi olmasını sağlar ve atık yönetimini kolaylaştırır.

Hacimce kısmi karışımların yapılması tavsiye edilmez.

Her iki bileşenin karıştırılmasından sonra 1 kg SEIRE WP FAST PRIMER, 18°C ile 20°C arasındaki sıcaklıklarda 60 dakika boyunca işlenebilir kalacaktır.

Kap ömrünün aşılması durumunda karıştırılan ürün özelliğini kaybeder ve bertaraf edilmelidir.

Öneriler:

Malzemeyi uygulamaya başlamadan önce yaklaşık 5-10 dakikalık (20°C'de) bir indüksiyon süresi tavsiye edilir.

Sulu yapısı nedeniyle malzeme kap ömrünün sonuna doğru ısınmaz. Kap ömrünün sonu viskozitedeki artışla gösterilir.

Yüksek ortam sıcaklıkları çalışma süresini kısaltacak, düşük sıcaklıklar ise uzatacaktır.

Uygulama ve kürleme sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Sınırlamalar:

SEIRE WP FAST PRIMER ortam ve yüzey sıcaklığı 10°C'nin altındaysa veya çığırma noktasının 3°C üzerinde değilse kullanılmamalıdır. Ortam ve yüzey sıcaklığı +30°C'yi, ortam nemi %85'i aştığında kullanılmamalıdır.

SEIRE WP FAST PRIMER %6'ya kadar nem oranına sahip yüzeylere uygulanabilir, daha yüksek nem seviyesine sahip yüzeyler için lütfen Teknik Departmanı ile iletişime geçiniz.

Malzemenin epoksi yapısından dolayı uygulamalar UV ışığına maruz kaldığında sararabilir.

Kap ömrü dolduğunda ürün özelliklerini kaybeder ve kullanılmamalıdır.

Uygulama:

SEIRE WP FAST PRIMER karıştırıldıktan sonra vakit kaybedilmeden kısa veya orta uzunlukta uygun saten bir rulo ile zemine uygulanır.

Gözeneksiz ve homojen bir yüzey oluşturmak ve yüzey emiciliğindeki farklılıkları bertaraf etmek için birden fazla kat SEIRE WP FAST PRIMER uygulamak gerekebilir. İkinci kat uygulama ilk kat yeterince kuruduktan sonra yapılır. Kuruma süresi ortam sıcaklığına ve yüzeye göre değişim gösterir.

Astarlanmış yüzeyin iyice havalandırılması gerekir.

Sarfıyat:

Yüzeye bağlı olarak yaklaşık 100 - 200g/m²dir.

Alet ve Ekipman Temizliği:

Alet ve ekipmanlar uygulamadan hemen sonra su ile temizlenebilir. Ürün sertleştikten sonra sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Dökülme ve Artıklar:

Dökülmesi halinde hemen kum, vermikülit veya başka bir inert malzeme ile temizlenmeli ve bertaraf için uygun bir kaba alınmalıdır.

Artıklar ve boş ambalajlar yerel yönetmeliklere göre bertaraf edilmelidir.

Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.

Raf Ömrü ve Depolama:

SEIRE WP FAST PRIMER orijinal açılmamış ambalajında, kuru bir mekânda +5 ile +25°C arasında 12 aya kadar saklanabilir. Donan, direkt güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

SEIRE WP FAST PRIMER

Hızlı K rlenen Su Bazlı Epoksi Astar

 nlemler:

Yutulması halinde saėlıėa zararlıdır.

Uzun s reli temas halinde yanıklara neden olabilir. G zlerde ve ciltte tahri e neden olur. Temas halinde derhal ve iyice temiz suyla yıkayın ve bir doktora ba vurun.

 r n n karı tırılması ve uygulanması sırasında mutlaka koruyucu g zl k ve eldiven kullanılmalıdır.

Kapalı alanda uygulama yapılıyorsa alanın iyi havalandırıldığından emin olun. Kuruduktan sonra fizyolojik ve ekolojik a ıdan zararsızdır.

Daha fazla bilgi i in  r n g venlik sayfasına bakın.

ARDEX kalite standartlarına g re teknik bilgiler

Karı�ım oranı	: Ambalajda belirtildiėi gibi
Yoėunluk	: 1,05 kg/litre
Sarfiyat	: Yakla�ık 100 - 200 g/m ² (Y�zey durumuna baėlı olarak)
�alı�ma s�resi (20�C)	: Yakla�ık 60 dakika
Kuru Y�zeylerde Tekrar Kaplanabilme S�resi	: Yakla�ık 3 saat sonra
Islak Y�zeylerde Tekrar Kaplanabilme S�resi	: Yakla�ık 4 saat sonra
Y�zey Nem Oranı	: Maksimum %6
Ambalaj	: 10 kg'lık set
Raf �mr� ve depolama	: Orijinal kapalı ambalajında ve +5 ile 25�C arasında, kuru, don tehlikesi olmayan ko�ullarda ambalajın �zerinde g�sterilen tarihten itibaren yakla�ık 12 ay depolanabilir.



SEIRE PRODUCTS SL.
C/ Los Muchos P.I. Albolleque Sector III
19160 Chiloeches- Guadalajara
19

8005602
EN 13813-2002
SEIRE WP FAST PRIMER
Sentetik Zemin Kaplama Re inesi
EN 13813:SR-B2.0

A�ındırıcı madde salınımı:	SR
�ekme yapı�ma mukavemeti:	B 2.0



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

SEIRE PRODUCTS, S.L.
P.I. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34 - 36
19160 - Chiloche (Guadalajara)
T. +34 902 124 411
seire@seire.net

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Desen Sok. No:14/A Tuzla/ İstanbul
T : +90 (216) 394 01 14
F : +90 (216) 394 03 77
info@ardex.com.tr - www.ardex.com.tr